

LUBRISAM POLYVALENT

GRAISSE LUBRIFIANTE MULTI-FONCTIONNELLE

TECHNIQUE
Secural

**EXTREME
PRESSION**

Point
éclair
> 150 °C

- ▶ Extrême pression.
- ▶ Multi-usages.
- ▶ Résistance à l'eau.
- ▶ Protection corrosion.
- ▶ A base d'huile minérale, d'un savon calcium anhydre, et d'additifs EP augmentant la protection contre l'usure.

▶ Offre une protection contre la corrosion et une très bonne adhérence renforcée par l'adjonction de polymère.

▶ Miscible avec les graisses multifonctionnelles à base de lithium simple et lithium/calcium.

▶ Peut être appliquée à l'aide d'une pompe à graisse et en graissage centralisé haute pression.

LIEUX D'UTILISATION

Conçue pour la lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires,... pour vitesses basses à moyennes, températures et charges moyennes à élevées dans les ambiances humides (machines agricoles, engins de chantier,...).

MODE D'EMPLOI

Dégraissier les parties à traiter avec un solvant. Appliquer la graisse avec notre pistolet POMPE A GRAISSE. Stocker le produit dans l'emballage d'origine fermé et au sec. Durée de stockage : 3 ans à compter de la date de fabrication (emballage fermé).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Épaississant		Calcium anhydre
Huile de base		Huile minérale/Polymère
Texture		Lisse
Couleur	Visuel	Verte
Grade NLGI	ASTM D 217 mod	2
Point de goutte	IP 396	> 140°C
Viscosité d'huile de base à 40°C	ASTM D 7152	310 mm ² /s
Viscosité d'huile de base à 100°C	ASTM D 7152	23 mm ² /s
Pénétration 60 coups	ISO 2137	265 - 295
Pénétration 100 000 coups	ISO 2137	+ 40
4 bille soudure	DIN 51350:4	3200 N
Résistance à l'eau à 90°C	DIN 51807:1	0 - 90
Emcor eau distillée	ISO 11007	0 - 0
Emcor eau salée	ISO 11007	2 - 3
Corrosion cuivre 24h/100°C	ASTM D 4048	1b
Pompabilité à froid (flow pressure)	DIN 51805 mod	< 1400 mbar à -30°C
Densité	IP 530	910 kg/m ³
Plage de température indicative		-20 à +120°C, Max +130°C

Conditionnement : cartouche de 400g.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005434444-0618

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com